



ООО ХИМСИНТЕЗ

ИНН 5260056734, КПП 526001001,
ОГРН1025203029290

Юридический адрес: Россия, 603155, г.Н.Новгород,
ул.Семашко, д.12, кв.11

Почтовый адрес: 606008 г.Дзержинск, а/я 175
Телефон/факс (8313) 35-17-13, +7-951-901-08-79
e-mail: natasha@chimsn.ru, <http://www.chimsn.ru>

от 12.09.2022 № 221
На № _____ от _____

Отчёт. Испытания образцов ООО «АнтикорТех»

Заказчик: ООО «АнтикорТех»

Период проведения испытаний: 14.07.2022– 31.08.2022

Цель работы: провести испытание образцов гвоздей в течение 720 часов в камере солевого тумана и проанализировать состояние их поверхности на предмет наличия красной коррозии.

Ход работы:

Образцы деталей, покрытые на предприятии ООО «АнтикорТех» двумя слоями базового покрытия «Нетокс Zn AT», испытывались в камере солевого тумана (5% NaCl) на предприятии ООО «Химсинтез» согласно ГОСТ 9.308-85 при температуре 35°C. Результаты представлены в таблице 1.

Выводы:

Все испытанные в камере солевого тумана детали показали стойкость к красной коррозии более 720 часов.

Таблица 1. Результаты испытаний в камере солевого тумана образцов ООО «Антикортех»

Серия	Описание	№	Время до красной коррозии, часы	Внешний вид деталей, 868 часов в камере солевого тумана (5% NaCl)
1	Гвоздь 2,5x60	1	более 720	
		2	более 720	
		3	более 720	
		4	более 720	
		4	более 720	

Провел испытания:

руководитель проекта цинк-ламельных покрытий
ООО «Химсинтез»



Галкин Р. В.

г. Дзержинск
12.09.2022.